

## AUERPOL FG 75

### 特性

白色粉末

### 用途

- ・ 鏡
- ・ 平面ガラス、ベベリング
- ・ 装飾ガラス、ガラス製品
- ・ CRT, LCD

### 化学分析

CeO <sub>2</sub>	70 - 80 %

### 物理的パラメーター

PSD d90 (Sedigraf)	typ. 8,0 - 10,0 µm
PSD d50 (Sedigraf)	typ. 1,5 - 3,5 µm
Density	typ. 6,1 g/cm <sup>3</sup>
Surface area (BET)	typ. 1,5 - 5,0 m <sup>2</sup> /g



### 梱包について

- ・ 25kgプラスチック容器またはスチールドラム
- ・ その他、お客様のご要望に応じた梱包もしております。

テクノライズ株式会社  
〒224-0041  
神奈川県横浜市都筑区仲町台1-2-20  
フロンティアビル5F  
Tel:(045)949-5008 Fax:(045)949-6008  
E-mail: info@technorise.ne.jp