

AUERPOL PW 40

特性

茶色粉末

用途

ドライ加工

- ・ 研削砥石

ウェット加工

- ・ 眼科用レンズ
- ・ クリスタルガラス
- ・ 鏡
- ・ 平面ガラス、ベベリング
- ・ 装飾ガラス、ガラス製品
- ・ CRT, LCD, PDP
- ・ ディスク、フォトマスク

化学分析

CeO ₂ /TREO	73,0 – 78,0 %
------------------------	---------------

物理的パラメーター

PSD d90 (Sedigraf)	< 5,0 μm
PSD d50 (Sedigraf)	0,9 – 1,5 μm
Sieve Residue 32μm	< 0,01 %
Density	typ. 6,8 g/cm ³
Surface area (BET)	typ. 3,0 +/- 1,0m ² /g




梱包について

- ・ 25 k g プラスチック容器またはスチールドラム
- ・ その他、お客様のご要望に応じた梱包もしております。

備考

製品には4%以下のフッ化物が含まれております。
また分散剤含有製品もございます。



テクノライズ株式会社

〒224-0041

神奈川県横浜市都筑区仲町台1-2-20

フロンティアビル5F

Tel:(045)949-5008 Fax:(045)949-6008

E-mail: info@technorise.ne.jp

www.treibacher.com